



FICHE TECHNIQUE

26.100

IGNIFUGEANT POUR LE BOIS

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Mise en conformité et en sécurité des bois et placages en aménagement intérieur

- Aspect : Liquide
- Couleur : Pratiquement incolore
- pH : 6,5
- Densité : 1.110
- Classement au feu M2
- Certificat de qualification INERIS N0 94 - 0661

UTILISATIONS

Le 26.100 améliore le comportement au feu des bois massifs et revêtements cellulósiques.

Il ne modifie pas l'aspect du bois.

Utiliser en construction

- rénovation
- entretien
- industrie du meuble.:

MODE D'EMPLOI

Le 26.100 s'utilise pur par imprégnation, pulvérisation ou trempage, température 60 à 80°C.

En cas de séchage, ne pas dépasser une température de 100 à 110 °C.

Le bois doit être décapé de tout vernis ou peinture ou autre protection avant traitement.

Sur bois résineux, faire au préalable un essai d'application.

L'excès de résine pouvant empêcher la pénétration.

Par brossages répétés, à chaud si possible, à la brosse au pinceau, au chiffon à l'éponge.

Essuyer le surplus en surface pour éviter une cristallisation. Produit réservé à l'industrie.

Produit réservé à l'industrie.

N.B. : Nos informations sont données de bonne foi.

En cas d'utilisation autre que celles citées précédemment, nous dégageons toute notre responsabilité.